

kLine RCX Rust converter - rozsdáátalakító

A kLine RCX rozsdáátalakító reakcióba lép a korrodált (rozsdás) felülettel és egy rozsdagátló réteget hoz létre, mely száradás után festhető a legtöbb lakkal.

A kLine RCX rozsdáátalakító ólom-, króm- és oldószermentes. A keletkezett védőréteg tartósítja a felületet és hatékonyan megakadályozza az új rozsdá kialakulását.

Jellemzők:

- Átalakítja a rozsdát
- Egységes, erős felületet képez
- Kiváló védőréteg a további korrózió ellen
- Átfesthető
- Szagtalan
- Az elszíneződésnek köszönhetően könnyű ellenőrizhetőség

Alkalmazás:

A kLine RCX rozsdáátalakítót közvetlenül a rozsdás felületre kell felvinni a laza rozsdá mechanikai eltávolítása után. A cink korrózióval is könnyen megbirkózik. Nyirkos felületre is használható, nem károsítja a festéket. Könnyen feldolgozható, szagtalan, vízbázisú és káros anyagoktól mentes. Felhordás után zöld filmréteget képez, amely száradáskor antracit színűre változik. Azokon a felületeken, ahol nagyon gyorsan változik a színe, a réteg túl vékony – ezeket nedves a nedvesre eljárással újra lehet kezelni.

Felhordható ecsettel, hengerrel, mártással vagy permetezve (pl. UBS pisztollyal).

Műszaki adatok:

Szín:	antracit
Keverési arány:	hígítatlanul használja
Permetezési viszkozitás (20°C):	30 másodperc 4 mm DIN
Száraz filmréteg vastagság:	50-60 µm
Kiszellőzési idő:	legalább 1 óra a következő munkafázis előtt
Festékszóró pisztoly:	Nyomás: 3 – 5 bar Fúvóka: 0,8 – 1,8 mm Javasolt fújási réteg: 1-2
Száradás 20°C (aljzat):	Porszáras: 45 perc Festhető: 24 óra
Száradás 60°C (aljzat):	Festhető: 16-18 óra
Kiadósság:	kb. 15 m ² /l
Kiszerezés:	250 ml, 1 liter

Figyelem!

+10 °C alatti hőmérsékleten (kezelendő felület és külső hőmérséklet) ne használja! Fagymentes helyen tárolandó! Használat előtt jól felrázandó. Ne vonja át poliészter gittel vagy poliészter szórógittel! Száradás után hagyományos akril, műgyanta, epoxi vagy vízbázisú anyagokkal festhető. Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől!

Minden adat és javaslat a laboratóriumunk által végzett gondos tesztek, valamint a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok eredménye. Csak ajánlásnak tekinthetők. Az adatokat jóhiszeműen adjuk. Tekintettel azonban a lehetséges alkalmazások és munkamódszerek sokféleségére, nem áll módunkban semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget vállalni a termékeink nem rendeltetésszerű használatából eredően. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkorai követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki-technikai információval az előző verziók érvényüket veszítik.