

DINITROL 4010 SPRAY



A DINITROL 4010 hőálló korrózióvédő bevonat, amely száradás után kemény átlátszó filmet képez. Az átlátszó film lehetővé teszi a fém felületének ellenőrzését (pl. látható gyártási szám). Tapad a gumi és műanyag alkatrészekre is mind alacsony, mind magas hőmérsékleten. Hőálló 200 °C-ig.

- Motorvédelem (hőálló 200 °C-ig)
- Magas hőmérsékleti ellenállás
- Nagyon jó tapadás
- Hosszú távú védelem

Felhasználási terület:

A DINITROL 4010 alkalmas magas hőnek kitett alkatrészek korrózió elleni védelmére, pl. motor, motorházak, stb. A DINITROL 4010 szinte minden lakkal kompatibilis (előzetes vizsgálat ajánlott). Kipufogócsonk kezelésére nem ajánlott!

Alkalmazás:

A kezelendő felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes. A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt alaposan fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig folytatni kell a rázást, hogy alaposan elkeveredjen az anyag.

Kb. 25-30 cm távolságról, kereszt irányban kell szórni az anyagot a kezelendő felületre 2-3 rétegben. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp). Hagyja az anyagot szobahőmérsékleten megszáradni.

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

DINITROL 4010 SPRAY



Műszaki adatok:

Forma:	aeroszol
Szín:	bézs áttetsző
Szag:	jellegzetes
Bázis:	gyanta/viasz keverék
Film típusa:	kemény, áttetsző
Sűrűség (20°C):	0,89 g/cm ³
Lobbanáspont:	< -20 °C
Ajánlott nedves rétegvastagság:	200 µ
Ajánlott száraz rétegvastagság:	30 – 40 µ
Hőállóság:	200 °C
Szárazanyag tartalom:	49%
Hajtógáz:	propán/bután
Száradási idő:	~ 1 h
Kiadósság:	2,5 – 3 m ² /flakon
Hatás az autólakkra:	nincs
Eltávolíthatóság:	3 hónapig oldószerrel 3 hónap után nem távolítható el
Tárolás, felhasználás:	hűvös, száraz helyen (+5 és +25°C között)
Eltarthatóság:	24 hónap
Kiszerezés:	500 ml spray
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07, GHS08

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.