

DINITROL 77B SPRAY



A DINITROL 77B SPRAY a korrózió ellen hosszú távú védelmet biztosít a felületnek, egyben konzervál is. Száradás után világos barna, kemény védőfilm keletkezik, amely a mechanikai kopás ellen is védelmet nyújt. Környezetbarát, alacsony az aromás oldószertartalma, amelynek elpárolgása után vastag viaszos réteg keletkezik. Nem támadja az autófényezést, szinte minden felületen megtapad.

- Alacsony száraz rétegvastagság – magas korrózióvédelem
- Mechanikai terhelések esetére
- Kemény, viaszos film
- Kiválóan tapad
- Hosszú távú védelem

Felhasználási terület:

A DINITROL 77B SPRAY az autóiparban elsősorban nyitott üregek kezelésére alkalmazható a korrózió elleni védelemre, mint pl. alváz, kerékjáratok, ajtó üregek. Alkalmos továbbá gépek, szerszámok időszakos korrózióvédelmére, a tárolás és szállítás során történő hosszú távú védelemre.

Alkalmazás:

A kezelendő felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes. A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt alaposan fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig folytatni kell a rázást, hogy alaposan elkeveredjen az anyag. Nyitott felület esetén kb. 20-30 cm távolságról egyenletesen, kereszt irányban kell szórni az anyagot a felületre. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp).

Figyelem: fékdobra, féktárcsára, kipufogó rendszerre és kardántengelyre fújni tilos!

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

DINITROL 77B SPRAY



Műszaki adatok:

Forma:	aeroszol
Szín:	világosbarna-áttetsző
Szag:	jellegetes
Bázis:	viasz keverék
Film típusa:	kemény, viaszos
Sűrűség (23°C):	0,735 g/cm ³
Lobbanáspont:	<-20°C
Ajánlott nedves rétegvastagság:	200 µ
Ajánlott száraz rétegvastagság:	50 µ
Oldhatóság vízzel:	oldhatatlan
Szárazanyag tartalom:	~ 36 tömeg %
Hajtógáz:	propán / bután
Száradási idő:	~ 30 perc
Hőállóság:	105°C
Kiadósság:	~ 2 m ² / 500 ml (100 µ)
Hatás az autólakkra:	nincs
Eltávolíthatóság:	hidegtisztító
Sósköd teszt:	500 h
Penetráció:	min. 40 mm
Tárolás, felhasználás:	hűvös, száraz helyen (+5 és +35°C között)
Eltarthatóság:	24 hónap
Kiszerezés:	500 ml spray
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.