Technikai adatlap
2020.02.19.

DINITROL 77B

A DINITROL 77B a korrózió ellen hosszú távú védelmet biztosít a felületnek, egyben konzervál is. Száradás után világos barna, kemény védőfilm keletkezik, amely a mechanikai kopás ellen is védelmet nyújt. Környezetbarát, alacsony az aromás oldószertartalma, amelynek elpárolgása után vastag viaszos réteg keletkezik. Nem támadja az autófényezést, szinte minden felületen megtapad.

- Alacsony száraz rétegvastagság – magas korrózióvédelem
- Mechanikai terhelések esetére
- Kemény, viaszos film
- Kiválóan tapad
- Hosszú távú védelem

Felhasználási terület:

A DINITROL 77B az autóiparban elsősorban nyitott üregek kezelésére alkalmazható a korrózió elleni védelemre, mint pl. alváz, kerékjáratok, ajtó üregek. Alkalmas továbbá gépek, szerszámok időszakos korrózióvédelmére, a tárolás és szállítás során történő hosszú távú védelemre, alvázra is.

Alkalmazás:

A kezelendő felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes. A szobahőmérsékleten lévő anyagot (15-30ºC) használat előtt alaposan fel kell rázni. A kezelendő felület szintén 15-30 oC-os legyen. Nyitott felület esetén kb. 20-30 cm távolságról egyenletesen, kereszt irányban kell szórni az anyagot a felületre, üregbe szórószárral.
A DINITROL 77B felhordható a felületre kézi és félautomata Airmix / Airless berendezéssel egyaránt. Normál esetben elegendő egy rétegben fújni.

Figyelem: fékdobra, féktárcsára, kipufogó rendszerre és kardántengelyre fújni tilos!

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik.

Technikai adatlap
2020.02.19.

DINITROL 77B

Műszaki adatok:

Forma:	folyadék
Szín:	világosbarna/barna
Szag:	jellegzetes
Bázis:	viasz keverék
Film típusa:	kemény, viaszos
Sűrűség (23^{o}C):	870 g/m^{3}
Lobbanáspont:	41 ^{o}C
Ajánlott nedves rétegvastagság:	100 µ
Ajánlott száraz rétegvastagság:	50 µ
Oldhatóság vízzel:	oldhatatlan
Szárazanyag tartalom:	~ 36 tömeg %
Hajtógáz:	propán / bután
Száradási idő:	~ 30 perc
Hőállóság:	105^{o}C
Kiadósság:	~ 2 m^{2} / 500 ml (100 µ)
Hatás az autólakkra:	nincs
Eltávolíthatóság:	hidegtisztító
Sósköd teszt:	500 h
Penetráció:	min. 40 mm
Tárolás, felhasználás:	hűvös, száraz helyen (+15 és +35^{o}C között)
Eltarthatóság:	24 hónap
Kiszerelés:	1 liter, 5 liter
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07

Egészségi és biztonsági adatok találhatók a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik.