

DINITROL 582 Speciális tisztító



A DINITROL 582 tisztító színtelen, gyorsan száradó tisztítószer nagyon szennyezett felületekhez (üveg, kerámia, fém, műanyag), ahol a hagyományos tisztítószer nem elegendő a makacs szennyeződések, vagy maradványok eltávolításához. A DINITROL 582 speciális tisztítóval előkezelt felületek előfeltételei a DINITROL ragasztórendszer megfelelő tapadásának.

Alkalmazás:

A Dinitrol 582 szobahőmérsékleten alkalmazandó. A tisztítást szőszmentes kendővel, vagy papírtörülővel kell végezni. Amennyiben nagyon nagy a szennyeződés a folyamatot meg kell ismételni. A megtisztított felületet a levegőn hagyni kell megszáradni, szellőztetni a következő munkafolyamat előtt. Használat előtt műanyagon, kritikus felületen ajánlott próbát tenni kevésbé látható helyen. A Dinitrol 582 csak gyakorlott felhasználók számára ajánlott. Csak jól szellőztethető helyen használható.

Műszaki adatok:

| | |
|-----------------------------|--|
| Bázis: | alifás szénhidrogén |
| Szín: | áttetsző |
| Állag: | folyékony |
| Sűrűség (23 °C): | kb. 690 ± 30 kg/m ³ |
| Lobbanáspont: | < -4 °C |
| Forrási tartomány: | 95 – 100 °C |
| Feldolgozási hőmérséklet: | 0 °C és +35 °C között |
| Tárolás: | 0 és +35 °C között, jól lezárt csomagolásban |
| Eltarthatóság: | 12 hónap |
| Kiszerezés: | 1000 ml flakon |
| Veszélyt jelző piktogramok: | GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 |

Égészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.