

DINITROL 700 MS Polimer szórható tömítő



A DINITROL 700 egy komponensű szórható tömítő (varrattömítő), amely a levegő nedvességtartalmára köt. Speciális sűrített levegős szórópisztollyal fújva (Dinitrol VSP 64, COX Jetflow 3) eredeti gyári minőség reprodukálható.

- Kiváló minőségű varrattömítő
- Köfelverődés elleni védelem és hangszigetelés
- Kiváló UV állóság
- Nedves a nedvesre festhető feldolgozás után 5 napon belül
- Gyors, könnyű feldolgozás

Felhasználási terület:

A DINITROL 700 autókarosszéria, vasúti vagon és lakókocsik varrattömítéséhez használatos. Sárvédő, csomagtartó, motorháztető és lökhárító alatti részek zajcsökkentésére ideális. Használható továbbá ajtó küszöbhez, kerethez, és meglévő PVC alváz réteg részleges pótlására alvázvédő-zajcsillapító anyagként. Az anyag szórhatósága a nehezen hozzáférhető területek kezelését is lehetővé teszi.

Alkalmazás:

Tiszta, száraz, zsír- és pormentes felületre használható. A DINITROL 700 tapadássegítő primer nélkül is kiválóan tapad a felületre. Közvetlenül használható fémre, galvanizált acélra, fára, szinte minden fajta alumíniumhoz, akárcsak festett és alapozott felületre, beleértve a legtöbb műanyagot, kivéve PE, PP, PS, PC, PMMA és PTFE.

A DINITROL 700 szórópisztollyal fújva, vagy kemény műanyag szálas ecsettel kenve hordható fel a felületre. A fúvóka beállításával a varrat szélessége, felülete variálható. Különböző struktúrák kialakításához használhatók profilos fúvókák, melyekkel szinte gyári minőség produkálható. A feldolgozási eljárástól függően 4-8 bar nyomás szükséges.

Átfestést a felhordás után 5 napon belül lehet – nedvest a nedvesre eljárással – gyakorlatilag minden festékkel alkalmazni. Előzetes próba ajánlott. **Megjegyzés:** a felbontott csomagolást használat után azonnal le kell zárni és a terméket ajánlott mihamarabb felhasználni!

DINITROL 700

MS Polimer szórható tömítő



Műszaki adatok:

Bázis:	1K MS polymer (isocianát mentes).
Szín:	fekete
Állag:	pasztás, enyhén tixotróp
Sűrűség (20°C):	1,45 g/ml
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 5 °C és + 35 °C között
Hőállóság:	-40°C től +80°C-ig (rövid ideig + 120 °C)
Ellenállóság:	Hosszú távon: víz, útsó, hidraulikus fékfolyadék, felületaktív tisztítószer Rövidtávon: benzin, zsír, ásványi olaj
Eltávolíthatóság:	A nem kikeményedett anyag szénhidrogén oldószerrel távolítható el, a kikötött anyag csak mechanikusan.
Bőrösödési idő:	~ 25 perc *
Kötési sebesség:	~ 3 mm / 24 h *
Keménység Shore A (DIN 53505):	~ 40
Szakító szilárdság (DIN 53504):	~ 1,6 N/mm ²
Tapadó-szakítószilárdság (DIN 53504):	~ 6 N/mm ²
Szakadási nyúlás (DIN 53504):	~ 270 %
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (+10 °C – +25 °C), nedvességtől és közvetlen napsugárzástól védve
Kiszerelés:	310 ml-es tubus
Eltarthatóság:	15 hónap
Veszélyt jelző piktogramok:	Az 1272/2008 / EK rendelet szerint a keverék nem veszélyes.

*23 °C-on, 50 % páratartalom esetén

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.