

DINITROL 6010

Super - Soft gitt

Jellemzői:

A Dinitrol 6010 egy 2 komponensű, poliészter bázisú töltő gitt.

Alkalmazási terület:

Alkalmas a karosszérián lévő horpadások, nyers fém felületen lévő egyenetlenségek kisimítására, feltöltésére. Használható GFK javításokhoz és az építőiparban is. Kb.10 mm mélységű függőleges horpadások, egyenetlenségek is könnyedén feltölthetők egy munkafolyamatban. Szinte minden alapra használható, mint például acéllemez, alapozók, 2-K töltők, és matt alapú lakkok. Nem tapad horganyzott lemezre. Nem használhatja hőre lágyuló festékre, mert fennáll a repedezés kockázata és a gyenge tapadás veszélye. Alumínium felület esetén szükséges próbát végezni, mivel különböző tapadási hatások léphetnek fel az ötvöztől függően.

Előkészítés:

Hőre lágyuló lakk esetén: csiszolás, érdesítés, tisztítás (pl. szilikon eltávolítóval). Az alapfelület legyen száraz, tiszta, zsír- és rozsdamentes, sérülésmentes.

2-K lakk esetén: matta csiszolás, tisztítás. Az alapfelület por- és zsírmentes legyen.

Fém tiszta felület: csiszolás, tisztítás.

Felhasználás:

A kezelendő felület tiszta, zsír-, por- és rozsdamentes legyen. A jó lakkréteget le kell mattítani. Felérdesített felületre jobban tapad az anyag. Gondosan keverje össze az anyagot 2-3% edzővel. A feldolgozási idő (fázekidő) 5–6 perc a hőmérséklettől, illetve az edző mennyiségétől függően. Ha vastagabb réteg szükséges, több lépcsőben kell felvinni az anyagot. A túlmelegedés elkerülése érdekében kizárólag akkor kezdje a következő réteg felsimítását, miután az előző teljesen átszáradt. Az anyag átkeményedési ideje kb. 20 perc, ezután csiszolható. Ha a kezelt felület pórusos lesz, illetve egyenetlen, kezelje finom töltővel. Hogy elkerülje a lakk elszíntelenedését, repedezését, hólyagosodását minden esetben izolálja szórógittel. Ha ponthegeztett átlapolásnál, illeszték esetén a lakk csak egy oldalon található, nagyon lényeges, hogy a másik oldalt védje a korróziótól (tömítő anyaggal, vagy tixotróp üregvédővel). Az átlapolások közötti részen ugyanis nedvesség hatására korrózió léphet fel. Ez aztán a ponthegeztés során keletkező mikro repedéseken keresztül eljuthat a fényezésig, amely aztán légbuborékon keresztül apró repedéseket okozhat a lakk szerkezetében.

Ha fához alkalmazza a régi lakkot minden esetben el kell távolítani. Előkezelt (impregnált) fa gittelése előtt mindig végezzen próbát, mivel az olajtartalmú védőszerek az anyag tapadó képességének elvesztését eredményezhetik.

Figyelem: A kinyitott tégelyt azonnal zárja vissza, miután a felhasználni kívánt mennyiséget kivette! A már bekevert anyagot ne tegye vissza eredeti dobozába, mert a dobozban lévő anyag használhatatlanná válik!

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő tesztek a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.

DINITROL 6010

Super - Soft gitt

Műszaki adatok:

Szín:	világossárga
Bázis:	telítetlen poliészter gyanta
Edző:	Dibenzoylperoxidpaste 50%
Sűrűség:	1,85 g/ml
Lobbanáspont:	<31°C
Feldolgozási idő (fazékidő):	kb. 5 perc (2% edzővel)
Kötési idő:	kb. 20 perc (függ a hőmérséklettől és az anyagvastagságtól)
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (15 °C – 25 °C)
Eltarthatóság:	12 hónap
Kiszerelés:	3 kg-os tégely
Veszélyességi besorolás:	Xn Egészségre ártalmas

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.