

DINITROL 6030

Alumínium gitt

Jellemzői:

A Dinitrol 6030 egy univerzálisan alkalmazható 2K poliészter bázisú töltő és formáló gitt. Sűrű állagú és pórusmentes.

Alkalmazási terület:

A Dinitrol 6030 alkalmas járművek karosszériáján lévő horpadások feltöltésére, továbbá fémszerkezetek, gépháztetők, beton elemek, falazat javítására. Függőleges felületen lévő 15 mm mély horpadás, lyuk egy munkafolyamatban könnyedén feltölthető. A magas alumínium tartalom nagy korrózió védelmet nyújt és a száraz csiszolási por hamarabb leül, mint más normál gitteknél.

Előkészítés:

Hőre lágyuló lakk esetén: csiszolás, érdesítés, tisztítás (pl. szilikon eltávolítóval). Az alapfelület legyen száraz, tiszta, zsír- és rozsdamentes, sérülésmentes.

2-K lakk esetén: matta csiszolás, tisztítás. Az alapfelület por- és zsírmentes legyen.

Galvanizált horganyzott acéllemez esetén: hígítóval vagy etil acetáttal tisztítsa.

Tűzhorganyzott lemez esetén: szilikon eltávolítóval tisztítsa.

Alumínium aljzatok esetén: enyhén csiszolja meg (mivel az alumínium ötvözetek különbözőek, minden esetben el kell végezni a tapadástesztet)

Felhasználás:

A kezelendő felület tiszta, zsír-, por- és rozsdamentes legyen. El kell távolítani a lakkréteget, festékmарadványokat. Érdesítse fel a felületet csiszolópapírral, mert a felérdesített felületre jobban tapad az anyag. A szükséges mennyiségű gittet gondosan keverje össze 2-3% edzővel. A feldolgozási idő (fázekidő) 5–6 perc a hőmérséklettől, illetve az edző mennyiségétől függően. Az anyag átkeményedési ideje kb. 15–25 perc, ezután csiszolható.

Figyelem: A kinyitott tégelyt azonnal zárja vissza, miután a felhasználni kívánt mennyiséget kivette! A már bekevert anyagot ne tegye vissza eredeti dobozába, mert a dobozban lévő anyag használhatatlanná válik!

DINITROL 6030

Alumínium gitt

Műszaki adatok:

Szín:	alumínium
Bázis:	telítetlen poliészter
Edző:	Dibenzoylperoxidpaste 50%
Állag:	sűrű paszta
Lobbanáspont:	31°C
Sűrűség:	~ 1,7 g/ml
Feldolgozási idő (fazékidő):	kb. 5 perc (2% edzővel)
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 5 °C - + 35 °C
Kötési idő:	kb. 15-25 perc (függ a hőmérséklettől és az anyagvastagságtól)
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (15 °C – 25 °C között)
Eltarthatóság:	12 hónap
Kiszerelés:	2,5 kg-os tégely
Veszélyességi besorolás:	Xn Egészségre ártalmas

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.