

DINITROL 6070

Lökhárítójavító gitt

Jellemzői:

A Dinitrol 6070 egy lágy, kétkomponensű töltő, különösképpen alkalmas műanyag felületek végső struktúrájának kialakítására. Könnyen formálható. A ragasztott, sérült műanyag felületeken lévő profilok, kontúrok kialakítására ideális. Elasztikus, gyors kötésű, könnyen csiszolható, pórus mentes, jól tapad műanyagra, karosszéria elemekhez, galvanizált lemezekhez, jól csiszolt 2 komponensű lakkhoz és GFK-hoz (poliészter-epoxi réteg).

Alkalmazási területek:

Megfelelő előkezelés után, szinte minden járműiparban használt műanyagra tapad. Nem használható a következő anyagokra: lágy PVC, kemény gumi, hőre lágyuló lakk, PTFE, viton, nitrolakk, Polystyrol.

Felhasználás:

A javítani kívánt felületet tisztítsa és szárítsa meg. A felhasználni kívánt gittet 2-3% edzővel alaposan keverje el. A felhasználhatósági idő (fazékidő) kb. 5 perc. 20-30 perc után a felület csiszolható.

Figyelem: A kinyitott tégelyt azonnal zárja vissza, miután a felhasználni kívánt mennyiséget kivette! A már bekevert anyagot ne tegye vissza eredeti dobozába, mert a dobozban lévő anyag használhatatlanná válik!

Műszaki adatok:

Szín:	sötétszürke
Bázis:	telítetlen poliészter gyanta
Edző:	Dibenzoylperoxidpaste 50%
Sűrűség:	1,8 g/cm ³
Lobbanáspont:	<31 °C
Feldolgozási idő (fazékidő):	kb. 5 perc (2% edzővel)
Feldolgozási hőmérséklet:	15 °C – 25 °C
Kötési idő:	20-30 perc (függ a hőmérséklettől és az anyagvastagságtól)
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (15 °C – 25 °C)
Eltarthatóság:	12 hónap
Kiszerezés:	500 g-os tégely
Veszélyességi besorolás:	GHS02, GHS07, GHS08

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteseteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.