

DINITROL 6910

Javítógyanta

Jellemzői:

A Dinitrol 6910 telítetlen poliészter gyanta, amely kiválóan alkalmas az autóiipari javításokhoz. A magas reaktivitásának köszönhetően 10°C alatti hőmérsékleten is szárad, üvegszálalappal használva egy közepesen kemény, nem ragadó felületet hoz létre, amely csiszolható. Elsősorban az gépjármű javítás területén üvegszálal elemek javításához, valamint fa rétegelt lemezek javításához, stb. használható.

Felhasználási terület:

A kezelendő felületnek olaj, por és zsírmentesnek kell lennie. A rozsdát és az előregedett felületeket teljesen le kell csiszolni. Az üvegszálal részek felületét fel kell érdesíteni, meg kell tisztítani hígítóval, el kell távolítani minden maradék anyagot. A javításhoz szükséges mennyiségű gyantát kb. 2% edzővel keverje, lehetőleg műanyag edényben. A javítandó felületet kenje be a gyantával, helyezze a méretre vágott üvegszálal lapot a javítandó területre, majd kenje át Dinitrol 6910 gyantával, amíg át nem ázik. Szükség esetén ilyen módon rakja egymásra a rétegeket. 3 rétegnél többet ne helyezzen egymásra egy munkafolyamatban a túlmelegedés elkerülése érdekében. Átszáradás után a felület csiszolható ha szükséges, vagy kiegyenesíthető poliészter töltővel.

Figyelem: A kinyitott tégelyt azonnal zárja vissza, miután a felhasználni kívánt mennyiséget kivette! A már bekevert anyagot ne tegye vissza eredeti dobozába, mert a dobozban lévő anyag használhatatlanná válik!

DINITROL 6910

Javítógyanta

Műszaki adatok:

Szín:	sárgás, átlátszó
Edző:	Dibenzoylperoxidpaste 50%
Reaktív anyag:	100%
Szilárdanyag tartalom:	kb. 62%
Sűrűség (20°C):	1,1 ± 0,02 g/ml
Lobbanáspont:	kb. 34°C
Feldolgozási idő (fazékidő):	kb. 8 perc (2% edzővel)
Tisztítószer, nem átkeményedett anyaghoz:	észter, keton, xilol
Átkeményedett anyag eltávolítása:	Csak mechanikus úton lehet eltávolítani.
Viszkozitás:	150 – 210 mPas
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (15 °C – 25 °C)
Eltarthatóság:	12 hónap
Kiszerelés:	1 l-es tégely
Tárolási idő:	12 hónap
Veszélyességi besorolás:	GHS02, GHS07, GHS08

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.