

DINITROL 447 SPRAY PROTECT SUPER



A DINITROL 447 SPRAY gumi-szintetikus gyanta bázisú, gyors száradású kőfelverődés elleni bevonat. A cink adalék jelentősen növeli a rozsdá elleni védelmet. A cink-ionok megakadályozzák és késleltetik a rozsdásodást azokon a helyeken, ahol a karosszéria megsérül. A DINITROL 447 SPRAY nem tartalmaz agresszív oldószereket, észtereket, ketonokat. Az anyag ideális jármű karosszéria kezelésére. Nem támadja meg a PVC-t, nem tartalmaz azbesztet, bitument, tartósan rugalmas marad, és védelmet biztosít a kőfelverődés és az útsó ellen. Teljes átszáradás után szinte minden általánosan használt lakkal átfesthető. Különösen alkalmas kisebb javításokhoz és hobby felhasználásra.

- Tartósan elasztikus
- Cink adalékkal
- Kőfelverődés álló
- Átfesthető

Felhasználási terület:

A DINITROL 447 SPRAY alváz- és korrózióvédő anyag járművek gyártása és javítása során egyaránt felhasználható. Különösen ajánlott küszöbök, kerékjáratok kőfelverődés elleni védelmére. Rűcskös felületek kialakítására kiváló. Fémtiszta, vagy alapozott felületre hordható fel. A kezelendő felület tiszta és száraz legyen. Könnyű felhasználhatósága révén kisebb javításokra, hobby célokra is alkalmas.

Alkalmazás:

A kezelendő felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes. El kell távolítani az előző bevonatokat és az erős rozsdát a fémről. A kezelendő felület melletti részeket ajánlott maszkoló szalaggal kitakarni. A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt alaposan fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig folytatni kell a rázást, hogy alaposan elkeveredjen az anyag. Kb. 25-30 cm távolságról, kereszt irányban kell szórni az anyagot a kezelendő felületre. Vastagabb réteg eléréséhez többszöri fújás szükséges. Újabb réteg felvitele előtt hagyni kell megszáradni az anyagot. Nagyobb területek, vagy hosszan tartó fújás esetén a munka közben is szükséges felrázni a flakont. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp).

Teljes átszáradás után fényezhető. A felesleges, kifröccsent anyag eltávolítható benzinnel átitatott ronggyal a száradás előtt. Száradás után csak mechanikusan távolítható el.

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.

DINITROL 447 SPRAY PROTECT SUPER



Műszaki adatok:

Forma:	aeroszol
Szín:	fekete
Szag:	jellegzetes
Bázis:	műgyanta/gumi
Sűrűség (20 °C):	0,82 g/cm ³
Lobbanáspont:	-10°C
Száradási idő (20°C):	2-3 h rétegvastagságtól függően
Hajtógáz:	propán / bután
Ajánlott nedves rétegvastagság:	1700 µ
Oldhatóság vízzel:	oldhatatlan
Szárazanyag tartalom:	~ 31 % (hatóanyag)
Tárolás, feldolgozás:	száraz, hűvös helyen (+15°C - +25°C)
Kiadósság:	~ 1 m ² / 500 ml spray (~ 150 µ)
Sósköd teszt (literes kiszerelésnél):	>400 h 400µ szárazfilm esetén >1000 h 700 µ szárazfilm esetén
Átfesthetőség:	száradás után
Cikkszám:	1101204
Eltarthatóság:	24 hónap
Kiszerelés:	500 ml-es flakon
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07, GHS08

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.