

DINITROL 448



DINITROL 448 PYRMOHYD környezetbarát, gyorsan száradó, vízbázisú, kőfelverődés elleni alvázvédő. Fekete / szürke színű elastikus filmet képez, hatékonyan véd a kőfelverődés és az útsó ellen. Rendkívül rugalmas, jól tapad és rendkívül hatékony a kőfelverődés ellen. Szintetikus gyanta lakkokkal és 2K akril lakkokkal egyaránt festhető száradás után, valamint a vízbázisú lakkokkal. A DINITROL 448 PYRMOHYD nem gyúlékony. Nem tartalmaz rákkeltő anyagokat, nem igényel különleges biztonsági intézkedéseket az alkalmazás során, és mentes a címkézési követelmények alól a munkahelyi veszélyes anyagokról szóló rendelet értelmében.

- Fekete / szürke színű
- Elastikus
- Kőfelverődés álló
- Kiváló korrózióvédelem
- Vízbázisú
- Környezetbarát

Felhasználási terület:

DINITROL 448 az autók, buszok, teherautók és egyéb járművek alváz- és kőfelverődés elleni védelmére lett kifejlesztve. A termék védi az alkatrészeket, mint például a küszöböket, légterelőket, lökhárítókat, kerékíveket és éleket a kőfelverődés és az útsó ellen. A DINITROL 448 száradás után a legtöbb autóiipari festékkel átfesthető.

Alkalmazás:

A felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes, valamint rozsdamentes. Fémtiszta és alapozott felületre, valamint teljesen ép régi bevonatra használható. A jó tapadás érdekében a rozsdát és a laza előző bevonatokat el kell távolítani. A kezelendő felület melletti részeket ajánlott maszkoló szalaggal kitakarni. A szobahőmérsékleten lévő flakont (16-20°C) használat előtt jól fel kell rázni. Kereszt irányban kell szórni az anyagot a kezelendő felületre kompresszorral működtethető kézi alvázvédő pisztollyal. Ajánlott nyomás 4-6 bar. Minél nagyobb a nyomás, annál finomabb szerkezet érhető el. Sima felület eléréséhez maximum 15 % vízzel hígítható. Vastagabb réteg eléréséhez többszöri fújás szükséges. Újabb réteg felvitele előtt hagyni kell megszáradni az anyagot.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.



DINITROL 448

A DINITROL 448 feldolgozható ecsettel, vagy Airmix és Airless rendszerű berendezéssel egyaránt, mely egyenletes munkát tesz lehetővé. A terméket ajánlott +15°C és +20°C között feldolgozni. A filmképződéshez és a felhasználáshoz minimum +6 °C hőmérséklet szükséges.

A felesleges, kifröccsent anyag eltávolítható vízzel, száradás után csak mechanikusan távolítható el. A munkaeszközöket azonnal el kell mosni vízzel!

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

FAGYVESZÉLYES!

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.

DINITROL 448



Műszaki adatok:

Forma:	folyadék
Szín:	fekete / szürke színű
Szag:	jellegzetes
Bázis:	vízbázis, rozsdásodás ellen védő pigmentekkel
Film:	rugalmas
Sűrűség 20 °C:	1, 46 g/cm ³ fekete / 1,47 g/cm ³ szürke
Viszkozitás:	4850 mPa s
PH érték:	8
Ajánlott nedves rétegvastagság:	700 µm
Maximum száraz rétegvastagság:	~ 500 µm
Oldhatóság vízzel:	teljes mértékben keverhető
Szárazanyag tartalom:	68 tömeg %
Száradási idő (23 °C):	~ 2 h
Száradási idő 200 µm / 80 °C:	~ 20 perc (szárítás előtt hagyjuk levegőn 30 percig)
Kiadósság:	~ 2 m ² /1 liter
Átfesthetőség:	teljes átszáradás után
Eltávolíthatóság:	víz, száradás után csak mechanikusan
Tárolás, felhasználás:	száraz, hűvös helyen (+5°C - +25°C) Fagyveszélyes!
Eltarthatóság:	12 hónap
Kiszerelés:	1 literes flakon
Veszélyt jelző piktogramok:	----

Égészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.