

DINITROL 4941 CAR SPRAY



A DINITROL 4941 CAR SPRAY sűrű alváz- és korrózióvédő anyag, amely hosszú távú védelmet biztosít a rozsda, és apró sérülésekkel szemben, szélsőséges körülmények között is. Az oldószer elpárolgása után egy ellenálló, rugalmas, fekete színű, viaszos védőfilm réteg marad a felületen, kiváló védelmet biztosítva. A keletkezett filmréteg hőálló és megőrzi tapadását a normál szerelési és fényezőkamrában keletkező hőmérsékleten is. Nem átfesthető.

- Fekete
- OEM Referencia
- Hőálló
- Rugalmas alacsony hőmérsékleten is
- Kőfelverődés álló
- Kiváló korrózióvédelem
- Hosszú élettartam

Felhasználási terület:

A DINITROL 4941 CAR SPRAY alváz- és korrózióvédő anyag járművek gyártása és javítása során egyaránt felhasználható. A kezelendő felület tiszta és száraz legyen. Tapad mind a festett, illetve a PVC-vel borított és hasonló felületekre is. A felületet nem szükséges előkezelni. Abszolút nem támadja a cinket, gumit és műanyagot. A tiszta és gazdaságos felhasználást a termék magas szilárdanyag tartalma és könnyű felhasználhatósága garantálja. Kiválóan alkalmas továbbá különböző alkatrészek, szerelvények, acélszerkezetek védelmére, igen korrozív körülmények között. Alkalmazható hosszú szállítás, vagy raktározás alatti védelemre szélsőségesen korrozív környezetben. Könnyű felhasználhatósága révén kisebb javításokra, hobby célokra is alkalmas.

Alkalmazás:

A kezelendő felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes, valamint rozsdamentes. A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt alaposan fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig folytatni kell a rázást, hogy alaposan elkeveredjen az anyag. Kb. 20-30 cm távolságról kereszt irányban kell szórni az anyagot a kezelendő felületre. Az optimális korrózióvédelem eléréséhez 600-900 µ nedves rétegvastagságban ajánlott fújni az anyagot. Azokon a területeken, ahol a mechanikai hatásokkal szemben vastagabb réteg elérése a cél többszöri fújás szükséges. Újabb réteg felvitele előtt hagyni kell megszáradni az anyagot. A szórófej elzáródásának elkerülése érdekében használat után a fejjel lefelé fordított flakonból ki kell fújni egy kis hajtógázt. Ezt a műveletet 1-2 mp-ig kell folytatni. A felesleges anyagot eltávolítható lakkbenzinnel.

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.

DINITROL 4941 CAR SPRAY



Műszaki adatok:

Forma:	aeroszol
Szín:	fekete
Szag:	jellegzetes
Bázis:	bitumen-viasz
Film:	elasztikus, viaszos
Sűrűség (23°C):	1110 kg/m ³
Viszkozitás (23°C):	800 mPa s
Lobbanáspont:	< -20 °C
Hajtógáz:	propán / bután
Ajánlott nedves rétegvastagság:	1000 µ
Ajánlott száraz rétegvastagság:	300-500 µm
Oldhatóság vízzel:	oldhatatlan
Szárazanyag tartalom:	35 tömeg%
Száradási idő:	6-12 óra
Hidegstabilitás:	<-20°C
Hőállóság:	>130°C
Eltávolíthatóság:	lakkbenzin
Kiadósság (spray):	~ 2 m ² / spray (~ 100 µ)
Sósköd teszt 300 µm:	1500 óra
Átfesthetőség:	nem
Eltarthatóság:	24 hónap
Tárolás, felhasználás:	száraz, hűvös helyen, +15 °C és +25 °C között
Kiszerelés:	500 ml-es flakon
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.