

DINITROL 443



A DINITROL 443 cink spray gyorsan száradó, hosszan tartó korrózióvédő anyag minden fémre. A cinkfesték anyagkombinációja, a DIN 50976 szerint tartalmaz 95% tiszta cinket és 5% szintetikus gyantát. A cink katódos rozsdavédelmet biztosít a fém felületnek, a szintetikus gyanta pedig hosszan tartó védelmet nyújt. A DINITROL 443 spray használata gazdaságos, egy rövid fújással 20-30 µ védőréteg hozható létre.

- Ellenálló, rugalmas, elektromosan vezető védőfilmet képez
- Jól tapad az alapfémeken
- Védi az alapfémeket, még ha meg is karcolódott vagy károsodott
- Nem pattogzik le
- Ólom és króm-mentes
- Kitűnően hegeszthető

Felhasználási terület:

A DINITROL 443 cink spray az autóiparban minden sérült karosszériához a sérült cinkréteg helyreállításához ajánlott, ponthegeztéseknél vezetőképes közbenső rétegnek olyan helyekre, ahol az időjárási behatások végett fennáll a vizesedés, továbbá fúrási és hegesztési pontok bevonására.

Általában fémfelületek korrózióvédelmeként.

Alkalmazás:

A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt jól fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig rázza. A kezelendő felület minden esetben száraz, por-, zsír- és olajmentes legyen. Kb. 25-30 cm távolságról, kereszt irányban szórja az anyagot. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp).

Átfesthetőség (átfestés előtt ajánlott próbát végezni):

A DINITROL 443 cink spray kb. 20-30 perc után festhető át műgyanta lakkal. Amennyiben műgyanta lakkal van fújva a felület kb. 1 óra múlva fújható rá DINITROL 443.

A DINITROL 443 cink spray kb. 1 óra elteltével festhető nitro-, klorinát gumi-, vagy egyéb agresszív lakkal. Ezeket a lakkokat vékony rétegben kell szórni. Amennyiben ezekkel a lakkokkal van fújva a felület kb. 24 óra múlva fújható rá DINITROL 443.

Tisztítószerként műgyanta hígító használható.

DINITROL 443



Műszaki adatok:

Forma:	aeroszol
Szín:	szürke
Szag:	karakteres
Bázis:	epoxiészter
Film típusa:	kemény
Sűrűség (20 °C):	1,095 g/cm ³
Lobbanáspont:	< 0°C
Ajánlott száraz rétegvastagság:	30 µm
Száradási idő (érintés biztos 20°C):	5-7 perc (30 µm szárazfilm)
Szárazfilm cink tartalma:	~90%
Hajtógáz:	propán/bután
Kiadósság:	~ 250 g/m ² (30 µm szárazfilm)
Tárolás, felhasználás:	száraz, hűvös helyen (+5 és +25 °C között)
Eltarthatóság:	24 hónap
Kiszerezés:	400 ml spray
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS09

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.