

DINITROL 6110 MEGAFILL SPRAY



A DINITROL 6110 MEGAFILL spray egy akrilgyanta bázisú töltőanyag aeroszolos kiszerelésben. A termék kiváló töltő tulajdonságú, gyors száradású és könnyen csiszolható. Kompatibilis a legtöbb kereskedelemben használt javító festékekkel. Agresszív, 2K lakk alkalmazása előtt megfeleléségi tesztet kell végezni.

- Kisebb sérülések gyors javítása
- Könnyű felhasználhatóság
- Vékony rétegben alapozó
- Kompatibilis a legtöbb lakkal

Felhasználási terület:

A DINITROL 6110 MEGAFILL spray kisebb horzsolások, karcok, vagy egyéb kisebb fényezési sérülések feltöltésére, kiegyenlítésére alkalmazható.

Alkalmazás:

A felületnek száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az éleket határoló felületeket fel kell csiszolni finom csiszolópapírral. A szórni nem kívánt felületeket le kell takarni. A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt jól rázza fel. A golyó fellazulása után még 2 percig rázza. Vékonyan fújja fel az anyagot a felületre kereszt irányban, 20-30 cm távolságról. Kis területeket körkörös mozdulatokkal is permetezhet. A folyamatot többször is megismételheti, miután meggyőződött arról, hogy az előző réteg megszáradt. Száradás után a felület csiszolható, lakkozható. A DINITROL 6110 MEGAFILL vékony rétegben alapozóként is használható, ekkor nem kell megcsiszolni a felületet festés előtt. A száradás időtartama 20-30 perc, a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a rétegvastagságtól függően. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp).

DINITROL 6110 MEGAFILL SPRAY



Műszaki adatok:

Forma:	aeroszol
Bázis:	akrilgyanta
Szín:	szürke
Sűrűség (20 °C):	~ 0,82 g/cm ³
Száradási idő (20 °C):	~ 20-30 perc
Lobbanáspont:	< -20°C
Hajtógáz:	propán / bután
Kiadósság:	~ 1 m ² / spray
Tárolás:	száraz, hűvös helyen
Eltarthatóság:	24 hónap
Kiszerelés:	400 ml spray
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.