

## DINITROL 8500 alapozó spray

---



A DINITROL 8500 hosszú távú, akrilgyanta bázisú alapozó festés és lakkozás előtt álló fém felületekre. A DINITROL 8500 véd a korrózió, és a későbbi rozsdásodás ellen. A száraz film sósvíz-álló, és hőálló 80°C-ig (átmenetileg 120°C-ig).

- Alapozó festék
- Korrózióvédő hatású
- Ellenáll a sós víznek
- 80 °C-ig hőálló

### Felhasználási terület:

A DINITROL 8500-ast minden fém és fémes felületre alkalmazható, ahol korrózióvédelemre van szükség.

### Alkalmazás:

A kezelendő felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes. A laza, régi előregedett festéket, valamint a rozsdafoltokat el kell távolítani, az ép lakkot matta kell csiszolni. A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt alaposan fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig folytatni kell a rázást, hogy alaposan elkeveredjen az anyag. Kb. 20-30 cm távolságról, egyenletesen, kereszt irányban kell szórni az anyagot a kezelendő felületre. Kisebb területek körkörös mozdulatokkal is permetezhetők. A DINITROL 8500 sprayt a száraz felületre vékonyan kell szórni. Amennyiben vastagabb rétegre van szükség a többszöri vékony fújások között az előző rétegnek meg kell száradnia. Speciális felületek esetén az alkalmazás előtt célszerű tesztet végezni. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp). A kezelt felület 20–30 perc múlva lesz érintés biztos, amely függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és rétegvastagságtól. Száradás után a legtöbb kereskedelemben kapható normál lakkal átfesthető.

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.

## DINITROL 8500 alapozó spray



### Műszaki adatok:

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bázis:                      | akrilgyanta                                               |
| Szín:                       | szürke                                                    |
| Sűrűség:                    | 0,78 g/cm <sup>3</sup>                                    |
| Lobbanáspont:               | <-20 °C                                                   |
| Hajtógáz:                   | propán/bután                                              |
| Száradási idő:              | 20-30 perc (függ a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól) |
| Kiadósság:                  | ~ 150 g/m <sup>2</sup>                                    |
| Eltávolíthatóság:           | nitro hígító                                              |
| Tárolás:                    | száraz, hűvös helyen                                      |
| Kiszerelés:                 | 400 ml-es flakon                                          |
| Eltarthatóság:              | 24 hónap                                                  |
| Veszélyt jelző piktogramok: | GHS02, GHS07                                              |

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.