

DINITROL 8520 lakkspray selyem matt



A DINITROL 8520 gyors száradású, akril bázisú, jó fedőképességű festék, amely nem folyik meg. A magas pigment tartalomnak köszönhetően a végső réteg kiemelkedően ellenáll az időjárási behatásoknak.

- Fekete selyem matt
- 20-30 perc alatt érintés biztos (20 °C-on)
- Könnyű használat
- Dekoratív

Felhasználási terület:

A DINITROL 8520 az autópárházban valamint a háztartási szektorban általános felhasználásra ajánlott. Alkalmos fémfelületek, például vas és színesfém, műanyag, kerámia, fa, stb. festésére. Az autópárházban alkalmas például a gépjármű acélfelnik festésére is.

Alkalmazás:

A kezelendő felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes. A régi előregedett festéket el kell távolítani, az ép lakkot mattira kell csiszolni. A pórusos, nedvszívó felületet, mint például a fa, tömíteni szükséges annak érdekében, hogy a kötőanyag nehegy beszáradjon a felületbe. Használjon egy vékony alapozót, hogy lezárja a nedvszívó felületet.

A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt alaposan fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig folytatni kell a rázást, hogy alaposan elkeveredjen az anyag. Kb. 20-30 cm távolságról, egyenletesen, kereszt irányban kell szórni az anyagot a kezelendő felületre. Kisebb területek körkörös mozdulatokkal is permetezhetők. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp). A kezelt felület 20–30 perc múlva lesz érintés biztos, amely függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és rétegvastagságtól.

DINITROL 8520 lakkspray selyem matt



Műszaki adatok:

Bázis:	alkidgyanta
Szín:	fekete
Sűrűség:	0,78 g/cm ³
Lobbanáspont:	<-10°C
Száradási idő:	~ 20 perc / 50 µm
Eltávolítható:	akrilhígító
Kiadósság:	~ 2 m ² / flakon
Ideális feldolgozási hőmérséklet:	+17 – +25°C között
Hajtógáz:	propán / bután
Tárolás:	száraz, hűvös helyen
Eltarthatóság:	24 hónap
Kiszerelés:	400 ml flakon
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.