

DINITROL ML SPRAY



A DINITROL ML SPRAY korrózióvédő és konzerváló anyag, mely kiváló penetrációs tulajdonsággal rendelkezik. Bekúszik a legfinomabb hajszáltrepedésekbe, kiszorítja a nedvességet és egy lágy, öregedésnek ellenálló védőfilmet képez, amely megállítja a további korróziót. Használata elsősorban üregekben javasolt. Az oldószer elpárolgása után az anyag világosbarna színű, viaszos, vízlepergető védőfilmet képez, amely kiváló korrózió elleni védelmet biztosít a felületnek. A DINITROL ML SPRAY „öngyógyító” tulajdonságú, rozsdásodás gátló inhibítort tartalmaz, behatol a rozsdába, megállítja a további rozsdásodást. Tapad minden aljzatra, elektromosan nem vezető és szagtalan az oldószer elpárolgása után. Különösen alkalmas kisebb javításokhoz és hobby felhasználásra.

- Kiváló penetrációs tulajdonság
- Megállítja a folyamatban lévő korróziót
- Vízlepergető hatású, kiszorítja a nedvességet
- Olajos, rugalmas film
- Nedves a nedvesre eljárással alkalmazható a DINITROL bitumenes alvázvédőkkel
- Megfelel (vagy meghaladja) a MIL 16173 D/E Gr. 5 szabványnak

Felhasználási terület:

A DINITROL ML SPRAY járművek korrózióvédelmére és egyéb korrózióknak kitett felületekre alkalmazható. Elsősorban zárt üregekbe ajánlott, az autóiparban ajtóüregek, küszöbök, keresztartók, vasalások, stb. korrózió elleni védelmére, ahol a páratartalom miatti korrózió jelent problémát. További felhasználási területek: gépek, gépalkatrészek, szerszámok, stb. univerzális korrózióvédelme. A DINITROL ML SPRAY kiváló korrózióvédelmet biztosít az alábbi területeken: autóipar, buszgyártás, műhelyek, fém feldolgozás, hajógyártás. Könnyű felhasználhatósága révén kisebb javításokra, hobby célokra is alkalmas.

Alkalmazás:

A kezelendő felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes. A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt alaposan fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig folytatni kell a rázást, hogy alaposan elkeveredjen az anyag. A legjobb eredmény elérése érdekében a laza korróziót el kell távolítani a felhordás előtt. Nyitott felület esetén kb. 20-30 cm távolságról kell szórni az anyagot a felületre. Az üregekbe speciális hosszabbító csővel ajánlott fújni a furatokon keresztül. A hosszabbító cső végét a lehető legmélyebbre kell eljuttatni, majd lassan, kifelé húzva, egyenletesen kell fújni az anyagot. A DINITROL ML nagyon jó kúszóképességének köszönhetően eljut a távolabbi szegletekbe is. A felesleges anyagot eltávolíthatja benzinnel átitatott ronggyal.

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

Minden adat és javaslat a laboratóriumunk által végzett gondos tesztek, valamint a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok eredménye. Csak ajánlásnak tekinthetők. Az adatokat jóhiszeműen adjuk. Tekintettel azonban a lehetséges alkalmazások és munkamódszerek sokféleségére, nem áll módunkban semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget vállalni a termékeink nem rendeltetésszerű használatából eredően. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkorli követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki-technikai információval az előző verziók érvényüket veszítik.

DINITROL ML SPRAY



Műszaki adatok:

Forma:	aeroszol
Szín:	világosbarna
Szag:	jellegzetes
Film típusa:	olajos, zsíros
Sűrűség, 20°C:	0,75 g/cm ³
Lobbanáspont:	<-20°C
Ajánlott nedves rétegvastagság:	30 µm
Ajánlott száraz rétegvastagság:	10 µm
Szárazanyag tartalom:	36,2 %
Hajtógáz:	propán / bután
Száradási idő:	~ 1 h
Hidegstabilitás:	-40°C
Hőállóság:	80°C
Sósköd teszt (literes kiszerezés):	>96 h
Hatás az autó fényezésére:	nincs
Eltávolíthatóság:	lakkbenzin
Penetráció (50 µm repedés):	>70 mm
Kiadósság/flakon:	~ 2,5 – 3 m ² / 500 ml (30 µm)
Tárolás:	száraz, hűvös helyen (+15°C - +25°C)
Kiszerezés:	500 ml spray
Eltarthatóság:	24 hónap
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonságtechnikai adatlapján és címkéjén.

Minden adat és javaslat a laboratóriumunk által végzett gondos tesztek, valamint a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok eredménye. Csak ajánlásnak tekinthetők. Az adatokat jóhiszeműen adjuk. Tekintettel azonban a lehetséges alkalmazások és munkamódszerek sokféleségére, nem áll módunkban semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget vállalni a termékeink nem rendeltetésszerű használatából eredően. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkorai követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki-technikai információval az előző verziók érvényüket veszítik.