

DINITROL HIGH PERFORMANCE WAX SPRAY



A DINITROL HIGH PERFORMANCE WAX SPRAY nagy teljesítményű tejszerű-átlátszó színű, alacsony viszkozitású folyékony viasz. A DINITROL HP WAX víztaszító és nagyon jó penetrációs képességű, „öngyógyító” tulajdonsággal rendelkezik, rozsdásodás gátló inhibítort tartalmaz, behatol a rozsdába, megállítja a további rozsdásodást. Felszórás után kb. 1 óra elteltével cseppenés mentes. Száradás után az enyhén ragadós film 180 ° C-ig hőálló, ezért a termék alkalmazható például a motortérben is. Száradás után a hagyományos viaszokkal ellentétben szinte szagtalan a napfény, vagy a motorhő hatása ellenére is.

- Üregekbe és általános felhasználásra
- Hőálló
- Víztaszító
- Jó penetráció
- Száradás után szagtalan

Felhasználási terület:

A DINITROL HP WAX SPRAY járművek korrózióvédelmére és egyéb korrózióknak kitett felületekre ajánlott. Felhasználható az autópárhán ajtóüregek, motorháztetők, keresztartók, vasalások, stb. korrózió elleni védelmére. További felhasználási területek: gépek, gépalkatrészek, szerszámok, stb. univerzális korrózióvédelme. A DINITROL HP WAX kiváló korrózióvédelmet biztosít az alábbi területeken: autópárhán, buszgyártás, műhelyek, fém feldolgozás, hajógyártás.

Könnyű felhasználhatósága révén kisebb javításokra, hobby célokra is alkalmas.

Alkalmazás:

A felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes. A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20°C) használat előtt alaposan fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 percig folytatni kell a rázást, hogy alaposan elkeveredjen az anyag. Nyitott felület esetén kb. 20-30 cm távolságról kell szórni az anyagot a felületre. Az üregekbe a furatokon keresztül speciális hosszabbító csővel célszerű bejuttatni. A hosszabbító cső végét a lehető legmélyebbre kell bejuttatni, majd lassan, kifelé húzva, egyenletesen kell fújni az anyagot. Száradás után nem csöpög. A Dinitrol HP WAX nagyon jó kúszóképességének köszönhetően eljut a távolabbi szegletekbe is. A felesleges anyagot eltávolíthatja benzinnel átitatott ronggyal.

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől.

DINITROL HIGH PERFORMANCE WAX SPRAY



Műszaki adatok:

Forma:	aeroszol
Szín:	tejszerű-áttetsző
Szag:	száradás után szagtalan
Bázis:	szintetikus viasz
Film típusa:	viaszos
Sűrűség 23°C:	720 kg/m ³
Viszkozitás:	30 s
Lobbanáspont:	0 °C
Ajánlott nedves rétegvastagság:	100-200 µm
Oldatóság vízzel:	oldhatatlan
Szárazanyag tartalom:	33 %
Az oldószer aromás tartalma:	<0,5%
Hajtógáz:	propán-bután
Száradási idő:	90 perc
Tapadás alacsony hőmérsékleten:	-25°C
Eltávolíthatóság:	lakkbenzin
Hőállóság:	180°C
Kiadósság:	1 m ² / 500 ml (100 µ)
Hatás az autó fényezésére:	nincs
Sósköd teszt:	1000 óra
Penetráció:	min. 20 mm
Tárolás, felhasználás:	száraz, hűvös helyen (+15°C - +25°C)
Eltarthatóság:	24 hónap
Kiszerelés:	500 ml spray
Veszélyt jelző piktogramok:	GHS02, GHS07

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak a termék biztonsági adatlapján és címkéjén.

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkor követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.